

# fitnice

WALL

**FITNICE® WALL**  
**MANUAL DE INSTALAÇÃO**

Leia, por favor, o documento todo antes de instalar o Fitnice® Wall. O não seguimento destas instruções de aplicação afetará a sua garantia.

A aplicação tem que ser realizada por alguém autorizado.

O Fitnice® Wall é adequada para espaços residenciais e públicos, incluindo áreas de tráfego intenso.

O Fitnice® Wall não é adequada para espaços que estão permanentemente, ou com frequência, molhados ou exteriores.

#### **ANTES DA APLICAÇÃO - RECOMENDAÇÃO**

- Assegure-se que o *design* e a cor escolhidos do Fitnice® Wall cumprem os requisitos específicos do edifício ou da sala, assim como os regulamentos do edifício.
- Quando calcular a quantidade necessária de material, tenha em consideração que a aplicação deve ser realizada com faixas cortadas ao comprimento total da altura a ser revestida mais 5 cm adicionais. Não devem ser utilizadas faixas mais pequenas.
- Determine a direção em que as faixas serão fixadas.
- Faça o plano da aplicação do revestimento:
  - A aplicação do Fitnice® Wall deve apenas iniciar após o edifício estar completamente seguro (quando as paredes, as janelas, as portas e o telhado estiverem concluídos).
  - Planeie a aplicação do revestimento de parede como a fase final do projeto para evitar danificá-lo, enquanto os outros trabalhos estão a ocorrer na sala. Caso não seja possível, proteja-o com um plástico ou com cartão.
  - Em todos os casos, recomenda-se que se aplique o Fitnice® Wall depois da pintura do teto e das outras superfícies da sala.
- O instalador tem que obter a informação detalhada sobre as características da parede:
  - Uniformidade/suavidade da superfície
  - Composição da superfície
  - Humidade
- Tenha em mente que o Fitnice® Wall é um produto têxtil em que as pequenas irregularidades de cor e efeitos de textura não são defeitos.
- Não misture os diferentes lotes.

## **VERIFICAÇÃO DA SUPERFÍCIE**

A parede, onde se vai aplicar o Fitnice® Wall, tem que estar seca, limpa, firme, absorvente, plana, da mesma cor e sem rachaduras. Tem que estar completamente sem revestimentos de parede anteriores e cola, assim como, humidades ascendente, pó, peças soltas e substâncias que possam impedir a fixação.

A base deve ser absorvente o suficiente para permitir uma boa aderência.

Em caso de bases extremamente absorventes (por exemplo, madeira) deve-se aplicar um primário antes de aplicar a Fitnice® Wall.

Em todos os casos, recomenda-se a utilização de um primário antes da aplicação do produto. Siga as recomendações e conselhos do fabricante da cola e do primário.

Antes de iniciar a aplicação da Fitnice® Wall, há que ter a certeza que a parede não tem humidade nem rachaduras na superfície que vai ser revestida. Devem ser reparadas antes da instalação.

Mantenha a área de aplicação a 18-25°C e a humidade relativa abaixo dos 60%. Além disso, mantenha os rolos e as colas do Fitnice® Wall à temperatura ambiente, pelo menos 24 horas antes da aplicação.

A humidade da superfície tem que ser controlada. Para as paredes de reboco de cimento e betão, geralmente, deve ser um máximo de 2,5% a 3%. Para as paredes de gesso, um máximo de 0,5%.

Nota: em caso de bases recentemente pintadas ou estucadas, a humidade tem que ser medida com um hidrómetro. Se este aparelho não estiver disponível - e para determinar se esta está seca o suficiente - a superfície pode ser revestida com um plástico de 50x50 cm selado com fita adesiva por 24 horas. Depois deste tempo decorrido, se houver humidade por baixo do plástico, a sala tem que ser ventilada ou aquecida para eliminar o excesso.

## **INSTALAÇÃO**

### **Preparação do produto**

Antes de cortar, o instalador tem que analisar o material para verificar o seguinte:

- Que o produto e a cor correspondem à ordem de compra.
- Que a quantidade entregue corresponde à ordem de compra.
- Que as dimensões e o aspeto estão corretos. Caso o transporte cause defeitos ou dano, contacte, por favor, a nossa equipa de vendas antes de cortar ou aplicar o material. A Vertisol não aceitará reclamações de material manipulado ou aplicado.
- Para assegurar um bom acerto de cor, verifique que todos os rolos a revestir a área em particular têm números de lote idênticos.

Como o Fitnice® Wall é um material tecido, podem ocorrer pequenas variações naturais de cor e estrutura entre as peças.

A Vertisol não assume qualquer responsabilidade pelos defeitos causados devido ao manuseamento ou armazenamento incorretos (p. ex. rolos armazenados verticalmente ou sem a embalagem original ou peso exercido no rolo quando o material ainda está enrolado).

O Fitnice® Wall deve ser aplicada em faixas cortadas ao comprimento total da altura a ser revestida com mais 5 cm adicionais, para compensar as possíveis diferenças em altura. Recomenda-se que se deixe cada peça cortada desenrolada numa superfície plana, com o *design* virado para cima, durante 30 minutos, no mínimo, antes de ser aplicada.

### **Aplicação da cola**

Antes de aplicar a cola, marque, com um lápis, uma linha vertical que guiará a aplicação da primeira faixa.

Espalhe a cola regular e diretamente na superfície com um rolo. É importante não deixar grumos ou excesso de cola para não ter que passar o rolo mais vezes no mesmo sítio, em diferentes direções, sem adicionar mais produto. A quantidade de cola deve ser a suficiente para colar o Fitnice® Wall sem verter sobre a superfície do revestimento de parede.

Durante a fase de colar, recomendamos que tenha à mão um balde com água limpa, uma esponja e um pano seco para remover restos de cola, para limpar os instrumentos ou mesmo para lavar as suas mãos.

Se a cola penetrar a superfície do Fitnice® Wall, tem que ser imediatamente limpa com um pano húmido ou com uma esponja molhada enquanto ainda está líquida. Se secar, utilize álcool.

Recomenda-se que deixe a cola secar por aproximadamente 15 minutos antes de proceder com a aplicação do Fitnice® Wall. Verifique as instruções do fabricante da cola para uma informação mais precisa.

Coloque a primeira faixa do Fitnice® Wall na parede ao longo da linha desenhada anteriormente, considerando que deve haver material restante nos cantos, assim como no teto e no chão. Pressione, utilizando uma espátula, para remover as bolhas de ar e assegurar uma boa aderência ao longo de toda a superfície.

Quando for possível, revista os cantos externos. Caso não seja possível, deve-se utilizar um perfil de proteção. Recomenda-se a aplicação de uma cola mais forte nos cantos referidos para assegurar uma melhor aderência.

Se for necessário, as faixas podem ser presas por alfinetes ao topo da parede para auxiliar a aplicação. Os alfinetes podem, depois, ser facilmente removidos.

Corte o excesso do material no topo e na base utilizando um fio rígido e uma faca.

O resto dos comprimentos de corte têm que ser aplicados após o processo anterior, tendo em conta que têm que ser aplicados em junta direta (extremidade contra extremidade), assegurando que o padrão coincide. Não se **recomendam** as **técnicas de corte duplo**. A cola não deve sobressair das juntas. Pressione as juntas utilizando um rolo de união.

Nesses casos em que o Fitnice® Wall não reveste a altura inteira da parede, recomenda-se a utilização de um perfil para proteger as extremidades.

As colas recomendadas para instalar o Fitnice® Wall em superfícies com absorção normal (betão, gesso) são:

- Tkrom Mural
- Forbo 565 Mural Plus
- Adesilex MT-32 (MAPEI)
- Cola de Revestimento Mural já misturada (Bartoline)